

ŚNIEŻKA MAX



MATOWA BIAŁA EMULSJA LATEKSOWA DO WNĘTRZ

- Śnieżnobiała
- Zawiera Teflon®
- Odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
- Doskonałe krycie
- Zapewnia oddychanie ścian

ŚNIEŻKA max jest wysokiej jakości farbą emulsyjną charakteryzującą się silnym kryciem, bardzo wysoką wydajnością i trwałością powłoki malarskiej. Daje matowe i w pełni pozwalające „oddychać ścianom” powłoki odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania tynków wapiennych i cementowo-wapiennych, podłoży cementowych, betonowych, gipsowych, drewnianych i drewnopochodnych, tapet z włókna szklanego, cegły, kamienia i płyt gipsowo-kartonowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

Zawarty w Śnieżce MAX Teflon® zapewnia wysoką trwałość wymalowań, ułatwia czyszczenie, usuwanie plam i zabrudzeń, zwiększa odporność na wielokrotne zmywanie. Pozostawia piękne dekoracyjne wykończenie, a przy tym jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia. Dodatkowo redukuje mikro wady podłoża i zwiększa przyczepność farby.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Lepkość Brookfielda wrzeczono 6/50rpm,	[mPas]	min 5000
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1,6
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	2
krycie jakościowe		II
wygląd powłoki	mat	

SPOSÓB STOSOWANIA

<p>pr zy go to wa nie po dło ża</p>	<ul style="list-style-type: none"> • podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatluszczeń • świeże tynki cementowo wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu • stare powłoki farb klejowych usunąć aż do odsłonięcia tynku, zmyć i sflukać wodą z dodatkiem środków myjących • stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów pozostawić do wyschnięcia • podłoża mocno chłonne (z wyjątkiem gładzi gipsowych), luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Impregnatem Gruntującym do Przygotowania Podłoża SUPER-DOM. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów • plamy po zaciekach wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą akrylową ŚNIEŻKA ZACIEKI - PLAMY • nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ FLEX lub w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ START odpylić i pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT. • tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta • trwałe, malowane po raz pierwszy lub pomalowane na bardzo intensywny kolor podłoża zaleca się wcześniej pomalować emulsją podkładową Śnieżka GRUNT lub rozcieńczoną emulsją Śnieżka Max dodając do 20% wody w zależności od chłonności podłoża
<p>pr zy go to wa nie wy ro bu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać • nie należy dodawać wapna oraz mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu. • do pierwszego malowania nowych podłoży farbę rozcieńczyć, dodając do 10% wody • na zagruntowane podłoże nakładać farbę nie rozcieńczoną

FARBY EMULSYJNE WEWNĘTRZNE

ma lo- wa nie	<ul style="list-style-type: none"> malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30 nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym 1-2 warstwy (nie gruntowane 2) farby – warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2-4h. narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
----------------------------------	---

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [Mpa]	zalecana ilość warstw
pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	1-2
natrysk pneumatyczny	nie stosuje się				
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA: 24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 1l, 3l, 5l, 10l, 15l

WYDAJNOŚĆ: do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY: Biały:

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 °C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.