



DREWKORN FORTE

Atest PZH: HK/B/0038/01/2008

PN-C-81753:2002

Norma: rodzaj A

**IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY
Z DODATKIEM
TEFLON® SURFACE PROTECTOR**

- zapewnia skuteczną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych
- zmniejsza wpływ destrukcyjnego działania promieni UV
- zabezpiecza przed wypłukiwaniem substancji ochronnych
- chroni przed grzybami, sinizną i owadami
- zwiększona wodoodporność

DREWKORN FORTE Impregnat ochronno-dekoracyjny (bezbardwy i w kolorach) stanowi roztwór żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków ochrony drewna, pigmentów i środków pomocniczych. Starannie dobrany skład Impregnatu sprawia, że głęboko wnika on w pory drewna, trwale zabezpieczając je przed grzybami domowymi, sinizną oraz owadami przedłużając jego żywotność. Impregnat wnikać w drewno nie tworzy tuszczącej się z czasem powłoki lakierowej – przez co późniejsza renowacja jest łatwa do przeprowadzenia. Przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania surowego drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ochrony ich przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych. Stosowany jest także do malowania zewnętrznych i wewnętrznych elementów stolarki budowlanej, krokwi, łą, więźb dachowych, drewnianych okładzin budynków, altan, płotów itp. **DREWKORN FORTE bezbarwny** polecany jest jako podkład biologicznie zabezpieczający drewno malowane następnie impregnatem kolorowym, lakierem bezbarwnym lub emalią.

Zawarty w DREWKORNIE Teflon® zapewnia wysoką trwałość oraz zabezpiecza przed wypłukiwaniem substancji ochronnych, długotrwale i skutecznie chroniąc drewniane przedmioty przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
lepkość (kubek Forda ϕ 4mm), 20°C	[s]	10-15
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	0,8-0,9
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%		
stopień 1, najwyżej	[h]	8
stopień 3, najwyżej	[h]	10
SPOSÓB STOSOWANIA		
przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> • podłoże drewniane i drewnopochodne powinno być: suche, gładkie, równe, czyste, bez plam żywicy i tłuszczu, wolne od kurzu • drewno zażywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć 	
przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> • przed użyciem oraz w trakcie malowania impregnat starannie mieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy 	
malowanie	<ul style="list-style-type: none"> • UWAGA! – malować w gumowych rękawicach ochronnych • surowe, przygotowane podłoże malować pędzlem w temperaturze otoczenia powyżej +5°C, starannie wcierając aby impregnat głęboko wniknął w jego pory • Impregnat kolorowy po około 10 min. od nałożenia rozetrzeć suchym pędzlem wzdłuż słojów drewna w celu uzyskania najlepszego efektu dekoracyjnego • można go również nanosić przez nacieranie np. gąbką lub metodą zanurzeniową • ze względu na zawarte w impregnacie substancje biobójcze, nie stosować malowania przez natrysk • kolejne warstwy impregnatu nakładać po wyschnięciu poprzedniej • przedmioty drewniane narażone na działanie czynników atmosferycznych pomalowane bezbarwnym DREWKORN FORTE wymagają późniejszego zabezpieczenia impregnatem kolorowym, lakierem lub emalią do wymalowań zewnętrznych drewna • przed nałożeniem wyrobów nawierzchniowych –powłokę impregnatu należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym • wyroby nawierzchniowe do drewna nakładać po upływie co najmniej 24 godz. od zakończenia malowania impregnatem, • na impregnat barwny można nanosić wyroby nawierzchniowe 	

IMPREGON

Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku nietypowych zastosowań (np. materiały drewniane stosowane w dekarstwie, egzotyczne gatunki drewna, okładziny korkowe itp.) użycie DREWKORNU należy skonsultować z Producentem. Ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od gatunku i chłonności drewna, sposobu aplikacji oraz ilości naniesionych warstw impregnatu. Po upływie 24 godzin od zakończenia malowania można na ostatecznie zaimpregnowane powierzchnie nakładać wyroby nawierzchniowe do drewna W przypadku impregnowania drewna twardego mocno wypolerowanego wykonać próbne malowanie zgodnie ze sposobem stosowania 				
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD					
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
Pędzel	postać handlowa	-	-	-	2

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA: puszki metalowe: **1l, 3l, 5l i 10l.**

WYDAJNOŚĆ: do 11m²/l przy jednokrotnym malowaniu W celu uzyskania prawidłowego zabezpieczenia należy nanieść ok. 500 ml/m².

DOSTĘPNE KOLORY: Bezbarwny+ 14 gotowych kolorów także jako baza w systemie kolorowania **ŚNIEŻKA kolor**

Temperatura przechowywania od +5^oC do +30^oC
w szczelnie zamkniętych opakowaniach

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt szkodliwy. **Zawiera:** Benzyna ciężka traktowana wodorem (ropa naftowa), ksylen*, **Tebukonazol - 0,2g/100g, Tolilofluanid - 0,5g/100g, Permetryna - 0,03g/100g.**

Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą*. Działa drażniąco na skórę*. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawiera tolilofluanid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

*oznakowanie dotyczy impregnatów kolorowych

Produkt stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3369/07

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Informacja dotycząca bezpośrednich i pośrednich ubocznych skutków stosowania i wskazówki odnośnie udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia lub uczulenia: Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, dostęp świeżego powietrza, chronić przed utratą ciepła. Poszkodowanego nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, usunąć z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciała obce. Jeżeli poszkodowany oddycha – podać tlen przez maskę, jeśli nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Skażenie lub oblanie skóry: zmyć skórę dużą ilością wody, mydła lub innych odpowiednich środków delikatnych dla skóry. Skażenie oczu: płukać dużą ilością wody przez ok. 15 min. Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast po połknięciu poszkodowany powinien sam spowodować wymioty (w ciągu 5 min). Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza - ryzyko powstania zachyłkowego zapalenia płuc.