



ŚNIEŻKA EXTRA FASADOWA

Atest PZH: HK/B/1782/01/2006
81913:1998
PN-C- 81914:2002 Rodzaj I

AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA DO FASAD I ELEWACJI

- **fasady i wnętrza**
- **odporna na szorowanie**
- **trwałe i żywe kolory**
- **odporna na warunki atmosferyczne**
- **zapewnia „oddychanie ścian”**

Śnieżka extra fasadowa stanowi zawieszinę pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Daje matowe, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i w pełni pozwalające „oddychać ścianom” powłoki. **ŚNIEŻKA EXTRA FASADOWA** przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków i ścian wewnątrz pomieszczeń. Doskonale przyczepna do podłoża cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz betonu.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

lepkość (kubek cylindryczny ϕ 6mm), 20°C	[s]	15-21
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1,6
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 5, najwyżej	[h]	2
krycie jakościowe		II
wygląd powłoki	matowa	

SPOSÓB STOSOWANIA

pr zy go to wa ni e po dł oż a	<p>Trwałość wymalowania szczególnie na zewnątrz pomieszczeń w znacznym stopniu zależy od starannego przygotowania podłoża:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i zafuszczeń • świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania • spękania i nierówności tynku uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym lub masą szpachlową ACRYL-PUTZ fasada co najmniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac malarskich, • stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i splukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odstonięcia tynku • stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów • zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia • podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) pomalować impregnatem Gruntującym SUPER-DOM. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe. • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
	<ul style="list-style-type: none"> • farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać • do wymalowań wewnętrznych kolor biały można mieszać z wapnem gaszonym uprzednio rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 (max. dodatek rozcieńczonego wapna- 25% w stosunku do całości wyrobu) • farbę białą i kolorowe można dowolnie ze sobą mieszać • do pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę w zależności od chłonności podłoża dodając do 20% wody • do malowania starych dobrze przylegających powłok farb emulsyjnych farby nie rozcieńczać lub rozcieńczyć dodając tylko 3-5 % wody
mal o- wa ni e	<ul style="list-style-type: none"> • malować temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż +5°C • na zewnątrz nie malować w złych warunkach atmosferycznych tj. w czasie mgły, deszczu, przelotnego śniegu • nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy farby – warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2-4h • narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				zalecana ilość warstw
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	2

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

FARBY EMULSYJNE FASADOWE

<i>natrysk pneumatyczny</i>	<i>nie stosuje się</i>				
<i>natrysk hydrodynamiczny *</i>	<i>postać handlowa</i>	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA: Z tworzyw sztucznych: 1l, 3l, 5l, 10l i 15L

WYDAJNOŚĆ: do 9m²/l przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY: biały i 18 podstawowych kolorów przedstawionych w karcie kolorów

WSKAZÓWKI BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt wodorocieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 °C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl