

SYSTEM KOLORWANIA

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA BAZA

Atest PZH: HK/B/0850/001/2007
 PN-C- 81910:2002 rodzaj III A



Emalia do malowania elementów stalowych i żeliwnych

- Zwiększona odporność na działanie czynników atmosferycznych
- zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania
- doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA BAZA jest to zawiesina pigmentów w roztworze żywicy chlorokauczukowej i alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających. Tworzy powłoki o bardzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych. Baza po zabarwieniu w systemie Śnieżka KOLOR przeznaczona jest do malowania zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Zalecana jest do malowania urządzeń i konstrukcji eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się także do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych nie narażonych na ścieranie.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
lepkość (kubek Forda ϕ 4mm), 20°C	[s]	60 -110
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1,5
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%		
stopień 1, najwyżej	[h]	1
stopień 3, najwyżej	[h]	5
Grubość powłoki po wyschnięciu	[μ m]	30
elastyczność powłoki,	[stopień]	3
wygląd powłoki	połysk	

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat.A/i/SB): 600 g/l (2007). Produkt zawiera max 600 g/l

SPOSÓB STOSOWANIA

przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> • powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, odpylone, wolne od tłustych plam i rdzy, • nowe elementy metalowe zagruntować PODKŁADEM CHLOROKAUCZUKOWYM bądź podkładem antykorozyjnym UREKOR S, • słabo przyczepne do podłoża warstwy farby i zanieczyszczenia usunąć, ewentualne ubytki zaszpachlować, miejsca skorodowane wyczyścić i zagruntować, • W razie konieczności rozcieńczyć do lepkości roboczej dodając do 10% rozcieńczalnika, • dobrej jakości powłoki zmatowić drobnociastym papierem, • oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyna ekstrakcyjną,
przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> • baza nie jest wyrobem gotowym do użycia, wymaga uprzedniego zabarwienia w systemie kolorowania • emalię przed użyciem starannie wymieszać, • w razie konieczności rozcieńczyć do lepkości roboczej dodając rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych,
malowanie	<ul style="list-style-type: none"> • malować pędzlem, wałkiem lub przez natrysk pneumatyczny, • zaleca się nakładać 2-3 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej środowiska, • każdą kolejną warstwę nakładać mokro na mokro w czasie do 2 godzin lub dopiero po ok. 72 godzinach od nałożenia poprzedniej, • malować w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, • rozcieńczanie wyrobu i mycie narzędzi - rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych,

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
pędzel	postać handlowa	-	-	-	1-2
natrysk pneumatyczny	25-35	do 20%	1,5-2	0,3+0,5	1-2

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA:

puszki metalowe Baza A; 0,94l, 2,82l i 9,4; Baza B i C; 0,9l, 2,7l, 9l

WYDAJNOŚĆ:

do 11m²/l przy jednokrotnym malowaniu

DOSTĘPNE KOLORY:

w systemie Śnieżka KOLOR wg palety NCS® i RAL

Temperatura przechowywania

od 0°C do +30°C

w szczególnie zamkniętych opakowaniach

NCS-NATURAL COLOR SYSTEM® – © własność i stosowanie na licencji Skandynawskiego Instytutu Barwy SA SCI – Szwecja.se, Sztokholm, 2001.

Wzory oryginalnych standardów NCS dostępne są poprzez lokalnego dystrybutora NCS.

Wzornik kolorów produktów do ochrony i dekoracji drewna produkcji FFIL Śnieżka SA – własność FFIL Śnieżka SA

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt szkodliwy; zawiera benzynę ciężką traktowaną wodorem (ropa naftowa), ksylen

Produkt łatwo palny; działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę; chronić przed dziećmi; nie wdychać pary rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zawiera oksym butan 2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

FFIL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl