

EMALIE NAWIERZCHNIOWE



**SUPERMAL EMALIA OLEJNO-FTALOWA**

EMALIA OLEJNO-FTALOWA DO DREWNA I METALU

Atest PZH: HK/B/0478/04/2009

PN-C 81607:1998

ZN-SN 023:2009

- **idealna śnieżna biel**
- **trwałe żywe kolory**
- **nie zawiera szkodliwych związków ołowiu i chromu**
- **odporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne**
- **doskonałe krycie**

**Supermal EMALIA OLEJNO-FTALOWA** produkowana z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi w benzynie bezaromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów. Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych: okien, drzwi, mebli, itp., tynków i metali: BRAM, OGRÓDZENIE itp. użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Uzyskane powłoki charakteryzuje wysoki połysk, odporność na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne. Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU					
lepkość (kubek Forda $\phi$ 4mm), 20°C		[s]	130-160		
gęstość, najwyżej		[g/cm <sup>3</sup> ]	1,5		
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej		[h]	12		
grubość powłoki po wyschnięciu		[ $\mu$ m]	30		
wygląd powłoki		połysk, mat			
SPOSÓB STOSOWANIA					
przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatkuszczeń i innych zanieczyszczeń</li> <li>• miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną</li> <li>• nowe powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych zaleca się pomalować farbą ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA</li> <li>• powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych przed farbą podkładową należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna DREWKORN EXTRA BEZBARWNY,</li> <li>• nowe powierzchnie metalowe zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną ŚNIEŻKA UREKOR S</li> <li>• zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby ubytki zaszpachlować, odstonięte podłoże zagruntować</li> <li>• dobrej jakości stare powłoki zmatować drobnopięnistym papierem ściernym i odpylić</li> </ul>				
	przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• emalię starannie wymieszać</li> <li>• w zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych i olejnych lub benzyną bezaromatyczną do lepkości roboczej</li> </ul>			
malowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk</li> <li>• kolejną warstwę nanosić po około 24 godz. (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia)</li> <li>• narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku olejno-ftalowym, uniwersalnym lub benzynie bezaromatycznej</li> </ul>				
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD					
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
pędzel, wałek	postać handlowa	do 10	-	-	1-2
natrysk pneumatyczny	25÷35	do 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,26	20÷21	1-2

\*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

**OKRES GWARANCJI:** 24 miesiące od daty produkcji

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl) e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)

Aktualizacja 09.03.2011

## EMALIE NAWIERZCHNIOWE

**OPAKOWANIA:** puszki metalowe: 200ml, 400ml, 800ml, 900ml 2,5l, 5l i 10l  
**WYDAJNOŚĆ:** do 16m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu  
**DOSTĘPNE KOLORY:** biały+ 20 gotowych kolorów w połysku,  
kolory biały i czarny w wersji matowej, dostępna także jako baza w systemie kolorowania **ŚNIEŻKA kolor**  
**Temperatura przechowywania** od +5°C do +30°C  
w szczelnie zamkniętych opakowaniach

### WSAZANIA BHP I PPOŻ

*Produkt łatwo palny; zawiera benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa); powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry; chronić przed dziećmi; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia oczu i skóry; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach*

*Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu*

*Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.*